

## Produktbeskrivelse

Promal Grundingsolie er en linoliebaseret alkydolie tilsat fungicider. Grundingsolie medvirker til, at beskytte og nære træværket og giver en god bund, for videre behandling.

## Anvendelsesområde

Grundning af ubehandlet eller stærkt sugende udvendige trækonstruktioner, såsom hegn, stjern, udhæng og gavl, inden viderebehandling med træbeskyttelse.

Giver en udfyldt og ensartet sugende bund og sikrer en god vedhæftning for efterfølgende træbeskyttelse.



## Behandling

Omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling. Der afrenses for løstsiddende materiale og begroninger med kardæsk, børste og algerensemiddel. Nedbrudt træ fjernes og der slibes til frisk træ.

Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må ikke være højere end 15 % og temperaturen skal være over +5°C. Det anbefales at anvende en bred flad pensel til påføringen. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge flere tynde lag. Anbefalet forbrug på høvlet træ: min 125 ml/m<sup>2</sup>. Anbefalet forbrug på ru træ: min 330ml/m<sup>2</sup>. Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør klud

## Bemærk

Kun til udvendig brug, ikke egnet til flader med eksisterende, intakt malingsfilm.

Tekniske Data	15/11-2011
Type	Grundingsolie
Anvendelsesområde	Udvendigt træværk
Bindemiddel	Linoliealkyd
Glans	Ikke relevant
Vægtfylde	0,86 kg/l
Rækkeevne	6-15 m <sup>2</sup> /l afhængig af underlagets beskaffenhed
Fortynding	Anvendes ufortyndet
Tørretid v. 23°C/50% RF	6-8 timer
Overmalbar	Efter 4-6 timer
Påføring	Pensel, kan sprøjtes
Underlagets temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	40-80% RF (60-65% er optimalt)
Kulører	Farveløs
Størrelser	5 liter
Rengøring af værktøj	Terpentin
Opbevaring	Køligt og frostfrit i tæt tillukket emballage.
MAL kode	3-1
Produktets voc værdi	729 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/h): 750 g/l

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.